



HUR UPPNÅS EN BÄTTRE OCH JÄMNARE FÄRG NÄR MAN ARBETAR MED HERKULIT STRÖ

Art. Nr 1205-1214
Sida 1 (1)
[sida 31]

Det är viktigt att komma ihåg att vi har att göra med betong som innehåller olika sorters sand och grus, samt vatten, cement och eventuellt ett flytmedel. Varje lass betong kan variera i förhållandet vatten till råmaterial.

Detta kommer att påverka den slutliga produkten. Det är svårt att styra detta till 100%, men nedan finner ni några punkter att beakta som kan ge en bättre chans till ett gott resultat.

- 1.) Se till att betongen är av god kvalitet. Mindre vatten i betongen kommer att minska kalkutfällningen och färgskiftningarna.
- 2.) Försök applicera Herkulit Strö så sent som möjligt, även om det verkar torrt. Herkulit Strö kommer fortfarande att absorbera fukt från underbetongen.
- 3.) Vid användning av plastfolie och vatten, se till att plasten ligger kvar under de första 7-14 dagarna samt att det täcker hela golvet under den tiden.
- 4.) Undvik att gå på nylagd Herkulit med smutsiga skor. Detta är extra viktigt på ljusare färger (gult, ljusgrått och beige).
- 5.) Undvik pannor och blad av sämre kvalitet. Dessa kan avge stål som förmörkar ytan. Det är en fördel att använda Allen skurskivor av specialplast. Se kapitel "Allen Compodisk®" för mer information.
- 6.) Handverktyg, pannor och blad skall vara rena och fria från rester.
- 7.) Vid arbete med bensindrivna maskiner, tanka inte på det nylagda golvet.
- 8.) Undvik alltför hård skurning med pannor och blad på ljusa golv. Detta kommer att ha stor inverkan på slutresultatet.

Observera att eventuella färgskiftningar inte har någon inverkan på golvets kvalitet. Det är endast kosmetiskt och påverkar inte styrkan.