



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ HERKULIT TOP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ LIN-PRO

Артикул 1205-1214
Страница 1 (1)
[стр. 39]

Благодаря использованию в составе Herkulit Top специального цемента, существует преимущество, позволяющее наносить Herkulit позже, чем обычно.



- 1.) Для создания бетонной плиты используйте бетон с низким водоцементным соотношением (WCR). Рекомендуемое WCR - 0,55 и усадка конуса - 14-15 см. Меньшее содержание воды в бетоне обеспечит уменьшение колебание цвета на поверхности.
- 2.) Наносить Herkulit необходимо в момент, когда уже возможно ходить по бетонной поверхности и при этом остаются следы, глубиной приблизительно 1 мм. При нанесении Herkulit в этот момент времени, так же предотвращается появление следов от распределительной тележки.
- 3.) Перед нанесением Herkulit, пройдитесь затирочной машиной с диском в перпендикулярных направлениях по поверхности бетона. Это выровняет поверхность и обеспечит равномерную толщину Herkulit.
- 4.) С помощью распределительной тележки Lin-Pro (артикул 11415) равномерно распределите Herkulit на поверхности, дайте впитаться воде из бетонного основания.
- 5.) После того, как Herkulit впитал воду, начал схватываться и когда необходимо затирать, начните затирку поверхности машиной с диском не менее 5-6 раз в обоих направлениях.
- 6.) Затем затирайте поверхность машиной с финишными лопастями, так же в обоих направлениях, не менее 3-4 раз.
- 7.) Сразу после затирки, нанесите Lindolit с расходом 1 литр концентрата приблизительно на 17 м.кв.
- 8.) На следующее утро обильно нанесите воду на поверхность и укройте всю поверхность полимерной плёнкой, дайте выстояться не менее 14 дней.
- 9.) Когда будет проводится очистка строительной площадки, рекомендуется чистка пола шампунем Lino Floor с использованием моечной машиной (мойка с полировкой и вакуумной очисткой) с чёрным полировальным нейлоном (safir). Расход – 5 л на 10 литров воды (0,05 л/м.кв). Это позволит пропитать и защитить поверхность, а так же придаст поверхности блеск!