

lindec flooring system

Tärkeää! uusille betonilattioille

Suojatkaa aina nosturin ja trukin pyörät **lindec** pyöräteipillä (270 mm leveä) ennen kuin ryhdytte ajamaan lattioilla.

Lattioiden rasitus:

Yleisesti lujuuden lasketaan olevan 8 vuorokauden kuluttua n. 70 % loppuarvosta, joka pätee 28 vuorokauden jälkeen +20°C lämpötilassa.

Meillä on tästä huolimatta tapana suositella minimiaikoja epärealististen aikasuunnitelmien välttämiseksi:

- Rullateline 5 vuorokauden jälkeen
- Nosturi tai vastava 12 vuorokauden jälkeen.

Lattioita ei tule altistaa erittäin suurelle kuormitukselle ensimmäisten 14 vuorokauden aikana. Kun jälkikovettaminen tapahtuu veden ja muovikalvojen avulla on tärkeää, että mahdollinen liikenne ei siirrä tai vahingoita muovikalvoja ensimmäisten 14 vuorokauden aikana.

Hoito-ohjelma

Kovabetonilattian, esim Herkulitin jälkihoito tapahtuu aikaisintaan 10-14 päivän kuluttua valusta seuraavasti:

Puhdistus:

- Hyvä lattia ei synny pelkästään materiaali- ja toteutusvalintojen kautta.
- Lattia tulee siivota säännöllisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Lattianhoito-ohjelmaamme kuuluu myös tähän sopiva lattianpesuaine – **Lino Floorwash**
- Likaantumisaste määrää kunkin lattian puhdistustarpeen.

Pinta pölynimuroidaan tai mahdollisesti vain harjataan. **Lino Floorwash** laimennetaan vedellä kanisterissa olevien ohjeiden mukaan. Täytetään yhdistelmälattianpesukoneeseen (kuuraa lattian ja imuroi nesteen) ja ajetaan hitaasti mustaa ”Safir”-puhdistusnailonia käyttäen ensimmäiset kuukaudet, jonka jälkeen siirrytään käyttämään punaista puhdistusnailonia. Mikäli kalkkia vapautuu runsaasti niin annostusta lisätään.

Puhdistustaajuuden suosituksia:

- Voimakas likaantuminen: puhdistus 2 kertaa viikossa
- Kohtalainen likaantuminen: puhdistus kerran viikossa
- Vähäinen likaantuminen: puhdistus 2 kertaa kuukaudessa

Mikäli noudatatte suosituksia niin uskomme, että saatte lattian, jonka parissa viihdytte kauan.

Lino Floorwash sopii seuraaville lattioille:

Lattiamateriaali:	Herkulit wet-in-wet	Lattia käsitelty	Lithurin I & II
	Herkulit Top	seuraavilla	Lithurin Special
	Herkulit Ferroplan	aineilla:	Lindolit kutistumisenestoaine
	Linomortar		