

lindec flooring system

(grindų priežiūros sistema lindec)

Dėmesio! Jei betono grindys naujai išlietos

Prieš pradėdami važinėti grindimis, apklijuokite keltuvų ir transporterių padangas **lindec** apsaugine padangų juoste (plotis 270 mm).

Grindų apkrova:

Apskaičiuota, kad jau po 8 parų grindų atsparumas sudaro 70 % galutinio rezultato, kuris gaunamas praėjus 28 paroms, esant +20 C° temperatūrai.

Nežiūrint į tai, naudoti grindis galima ir anksčiau:

- Mobilūs pastoliai - ne anksčiau kaip po 5 parų.
- Skečiamasis keltuvai ir pan. - ne anksčiau, kaip po 12 parų.

Pirmųjų 14 parų laikotarpiu būtina vengti maksimalių grindų apkrovų. Jei grindų paviršius kietinamas apliejus vandeniu ir uždengus plėvele, 14 parų laikotarpiu stebėkite, kad plėvelė nepasislinktų iš vietos ir nesuplyštų nuo važinėjančio transporto ratų.

Grindų priežiūra

Kietojo betono, pvz. "Herkulit", grindis rekomenduotina valyti ne anksčiau, kaip praėjus 10-14 dienų po grindų išliejimo.

Valymas:

- Grindų kokybė priklauso ne tik nuo pasirinktų medžiagų ir išliejimo technologijos.
- Tik reguliariai valomos grindys yra ilgaamžės.
- Mes galime pasiūlyti unikalų produktą - grindų valiklį **"Lino Floorwash"**.
- Grindų valymo periodiškumas priklauso į jų nešvaros laipsnio.

Paviršius išvalomas dulkių siurbliu arba šepėčiu. **"Lino Floorwash"** atskiedžiamas vandeniu pagal pakuotės nurodymus. Gautas skiedinys supilamas į universalią grindų poliravimo mašiną (valo ir sugeria drėgmę), kuri lėtai važiuoja grindų paviršiumi. Pirmaisiais mėnesiais poliravimui naudojamas juodos spalvos nailonas, vadinamas "Safir", vėliau - raudonos. Jei grindys labai kalkėtos, valiklio dozė galima padidinti.

Grindų valymo periodiškumas:

- Labai nešvarios: valyti 2 kartus per savaitę
- Nešvarios: valyti 1 kartą per savaitę
- Beveik švarios: valyti 2 kartus per mėnesį

Esame įsitikinę, jog laikydamiesi šių reikalavimų, ilgai džiaugsitės savo grindimis.

Grindų valiklis **"Lino Floorwash"** tinka šioms betoninėms grindims:

Betono mišinys:	"Herkulit wet-in-wet"	Apdorotas:	"Lithurin I", "Lithurin II"
	"Herkulit Top"		"Lithurin Special"
	"Herkulit Ferroplan"		"Lindolit moisture curing"
	"Linomortar"		