

lindec flooring system

Ievērot ! jaunizklātām betona grīdām

Pirms sākat grīdas lietot, pacēlāju un kravas pārvadātāju riteņus vienmēr pasargājiet ar lindec riepu līmlentu (270 mm platu).

Slodze uz grīdu:

Parasti tiek aprēķināts, ka izturība pēc 8 diennaktīm ir aptuveni 70% no gala vērtības, kas ir spēkā pēc 28 diennaktīm +20°C temperatūrā.

Reālu laika plānu trūkuma dēļ mēs tomēr mēdzam ieteikt sekojošus minimālos laikus:

- Pārvietojamās sastatnes – pēc 5 diennaktīm.
- Pacēlājs ar krustenisku pamatni vai tamlīdzīgs – pēc 12 diennaktīm.

Pirmās 14 diennaktis grīdas nevajadzētu pakļaut īpaši smagām slodzēm.

Kad ar ūdeni un plastmasas folijas izklāšanu paveikta pēcapstrāde, sekojiet, lai pirmo 14 diennakšu laikā foliju neizkustina vai nesabojā satiksme.

Uzturēšanas programma

Cietbetona, piem., Herkulit grīdas pēcapstrāde jāveic agrākais 10-14 dienas pēc izliešanas šādi:

Tīrīšana:

- Labu grīdu iegūst, pateicoties ne tikai materiāla izvēlei un izpildījumam.
- Labākā rezultāta sasniegšanai grīda jātīra ar vienādiem starplaikiem.
- Mūsu grīdas programma ietver arī šim mērķim piemērotu materiālu – **Lino Floorwash**.
- Nepieciešamību tīrīt attiecīgo grīdu nosaka tās netīrības pakāpe.

Virsmu notīra ar putekļsūcēju vai tikai noslauka. **Lino Floorwash** atšķaida ar ūdeni saskaņā ar norādījumiem uz tvertnes; iepilda kombinētā berzējmašīnā (kas berž un uzsūc mitrumu), un lēni izplata ar melnā beržamā neilona, saukta arī "Safir", palīdzību – to lieto pirmajos mēnešos, vēlāk pāriet uz sarkano beržamo neilonu. Ja kaļķu izdalīšanās ir spēcīga, devu var palielināt.

Priekšlikumi tīrīšanas intervāliem:

- Daudz netīrumu: tīrīšana 2 reizes nedēļā
- Mēreni daudz netīrumu: tīrīšana 1 reizi nedēļā
- Maz netīrumu: tīrīšana 2 reizes mēnesī

Ja tiks sekots šiem ieteikumiem, mēs esam pārliecināti, ka Jums ilgi būs grīda, kas Jums patiks.

Grīdas, kas piemērotas apstrādei ar **Lino Floorwash**:

Grīdas no:	Herkulit wet-in-wet	Grīdas, kas apstrādātas ar:	Lithurin I un II
	Herkulit Top		Lithurin Special
	Herkulit Ferroplan		Lindolit moisture curing
	Linomortar		