


LINDOLIT

Nachbehandlung



STORA Baseport, Göteborg, 58 000 m²

ab lindec



Nachbehandlungsmittel zum Schutz gegen Schrumpfen und zur Oberflächenhärtung

- Oberflächenhärter und Trocknungsverzögerer
- wird auf frisch geschüttete Betonböden aufgesprüht
 - verhindert zu schnelles Trocknen

Lindolit ist eine alkalibeständige Akrylatdispersion, die Substanzen zur Behandlung von frischen Betonböden enthält.

Gebrauch:

Die ordnungsgemäße Mischung und die handwerklich richtige Verarbeitung eines Betonbodens sind zur Erzielung maximaler Festigkeit noch nicht ausreichend. Für die Qualität ist die Nachbehandlung von größter Bedeutung. Die Fläche darf nicht zu schnell trocknen, was vor allem bei hohen Temperaturen, niedriger Luftfeuchtigkeit, Wind usw. zum Problem werden kann. Ein zu schnelles Austrocknen kann dazu führen, dass das zum Abbinden notwendige Wasser dem Boden entzogen wird - was wiederum geringere Festigkeit und größere Schrumpfung zur Folge hat.

Verarbeitung:

Lindolit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind usw. jedoch spätestens 12-14 Stunden nach der abschließenden Glättung der Fläche aufzubringen. Lindolit wird mit einer sog. Sprühpistole, die mit einem geeigneten Mundstück versehen ist, gleichmäßig über die Fläche verteilt. Lindolit kann auch mit einem Rechen oder einer Bürste am Tag danach aufgebracht werden.

Nach der Aufbringung wirkt die Beschichtung zuerst milchig, wird dann aber nach wenigen Tagen transparent. Bei ordnungsgemäßer Verarbeitung wird eine trockene, glänzende Oberfläche erzielt.

Ergiebigkeit:

Ein Liter auf 10 - 15 m² (Konzentrat)

Eigenschaften:

- Lindolit ist wasserbasiert.
- Lindolit setzt keine Dämpfe oder Gase frei.
- Lindolit verhindert das zu schnelle Trocknen der Fläche.
- Lindolit verbessert die Härteeigenschaften und die Dichte der Fläche.
- Lindolit verringert die Schrumpfung des Betons
- Lindolit kann statt Wässerung und Folie eingesetzt werden.
- Lindolit reduziert u.a. Kalkausblühungen.

Lindolit wird vor Gebrauch mit drei Teilen Wasser verdünnt. (1:3)

Transport und Lagerung

Lindolit ist frostempfindlich. Lagerung in ungeöffneter Verpackung: 1 Jahr.

www.lindolit.com

