

Motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering

Lindolit W (vattenbaserat) motverkar för tidig uttorkning och ytkrackelering. Appliceras på nylagda betonggolv. Lindolit W är en vattenbaserad akrylatdispersion med tillsatser som används för att behandla nylagda golv.

Vid användning:

En korrekt sammansättning och professionell bearbetning av ett betonggolv är inte fullt tillräckligt för att erhålla maximal styrka och hållbarhet. Efterbehandlingen är av stor vikt för slutkvaliteten. Ytan får inte torka ut för fort, framförallt inte i samband med högre temperaturer, låg fuktighet, vind, etc. Detta kan resultera i en lägre styrka och större krympning.

Fördelar: +

- Lindolit W är vattenbaserat.
- Lindolit W avger inga gaser eller ångor.
- Lindolit W hindrar snabb uttorkning av ytan.
- Lindolit W minskar krympning i betongen.
- Lindolit W reducerar eventuell kalkutfällning.
- Lindolit W är effektivitetsprovad och godkänt (se separat testresultat)
- Lindolit W kan användas i kombination med vatten och plast
- Lindolit W är använt på mer än 5 000 000 m² betonggolv

Transport och lagring:

Lindolit W är frostkänsligt.

Hållbarhet:

Lindolit W är hållbart i ett år om det lagras korrekt.

Applicering:

Lindolit W ska appliceras direkt efter den sista glättningen eller så snart som möjligt, beroende på temperatur, luftfuktighet, vinddrag, etc. Lindolit W fördelas ut på ett jämnt sätt med en "sweeper" eller en mjuk borste.

Vid läggning av betonggolv under extrema väderförhållanden, exempelvis direkt solljus eller kraftig vind, kan Lindolit W appliceras direkt efter att betongen lagts ut, då spädes med lika delar vatten (1:1).

Då Lindolit W appliceras efter glättning ska det spädas med två delar vatten (1:2). Då det används som krympspärr/membranhärdare i kombination med vatten och plastfolie ska det spädas med tre delar vatten (1:3).

Lindolit W ger till en början en mjölkliknande yta som efter något dygn blir transparent. Under förutsättning att Lindolit W appliceras korrekt kommer en blank yta att framträda då det torkat.

Åtgång:

Åtgång ca 0,08-0,10 (koncentrat) per m², baserat på blandning med två delar vatten (1:2).

Åtgång ca 0,06-0,08 (koncentrat) per m², baserat på blandning med tre delar vatten (1:3).

Testat:

Lindolit W är testat i enlighet med BS7542:1992 (europeisk standard) och godkänt med en effektivitet på 80 %, varvid 75 % effektivitet krävs.



BS 7542:1992
europeisk
standard

AB Lindec strävar efter att lämna korrekt information beträffande tekniska frågor och hantering av sina produkter. Däremot, då AB Lindec inte har någon kontroll varken över hur produkterna blandas och hanteras eller över hur förhållandena är på byggsplatsen, kan AB Lindec inte på något vis hållas ansvariga. AB Lindec kan endast ansvara för produkternas kvalitet vid leveranstillfället.