



REDUREX

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Артикул 1170, 1171
Страница 1 (1)
[стр. 97]

Полиуретановый лак Pedurex предназначен для нанесения на бетонные полы и придаёт поверхности высокую устойчивость к истиранию, износу и царапанию. Pedurex является однокомпонентным полиуретановым лаком с очень хорошей проникающей способностью.

Обрабатываемые полы должны быть сухие, не моложе 6 месяцев. Рекомендуется две обработки. Не содержит влаги.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для достижения наилучшей адгезии всегда шлифуйте поверхность перед обработкой и убедитесь, что поверхность не содержит разрушенных или слабых частиц, смазки и жира. Тщательно очистите поверхность с помощью пылесоса. Рекомендуется две обработки. Наносить роликом.



Завод Volvo Construction Equipment в Lindesberg, Sweden

Смешайте Pedurex с цветной пастой: 10 л Pedurex и 5 кг цветной пасты.

Смешивайте материалы для двух обработок в одно и тоже время. Материалы для второй обработки должны стоять смешанные и они готовы для применения в течении 10-15 часов.

1:я обработка: Смешайте материалы как приведено выше.

Расход: 0,15 л/м² (лак 0,10 л + цветная паста 0,05 кг). Обработайте поверхность и дайте высохнуть.

2:я обработка: Смешайте материалы как приведено выше.

Расход: 0,15 л/м² (лак 0,10 л + цветная паста 0,05 кг). Поверхность должна быть сухой перед началом второй обработки.

В случае, если поверхность была загрязнена или повреждена между обработками, легко шлифуйте поверхность и очистите её пылесосом перед второй обработкой.

В случае необходимости, нанесите третий слой.

Материал	Обработка 1 / м.кв.	Обработка 2 / м.кв.	Всего / м.кв.
Pedurex	0,10 л	0,10 л	0,20 л
Цветная паста	0,05 кг	0,05 кг	0,10 кг

Время высыхания; около 3-4 часов, пол может эксплуатироваться после приблизительно 12 часов.

Плотность: около 1,0. **Глянец;** высокий

